















# EMERGE

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Construction : Revêtement en vinyle tissé, norme de produit EN 1307. Bolon.com pour des informations actualisées

|   |   |   |                     |                        |   |
|---|---|---|---------------------|------------------------|---|
| Inclus dans la norme EN 1307  |    | <b>Classification d'usage</b>                   |                     | ISO 10874              | 33 pour usage commercial intense                |
|   |    | <b>Poids</b>                                    | Rouleaux<br>Dalles  | ISO 8543               | 2,9 kg/m <sup>2</sup><br>3,9 kg/m <sup>2</sup>  |
|   |    | <b>Épaisseur</b>                                | Rouleaux<br>Dalles  | ISO 1765               | 2,4 mm<br>3,0 mm                                |
|   |    | <b>Dimension rouleau</b>                        | Largeur<br>Longueur | EN 426                 | 2000 mm<br>25 m                                 |
|   |    | <b>Dimension dalle</b>                          |                     | EN 994                 | 500 x 500 mm. 20 unités/boîte, 5 m <sup>2</sup> |
|   |    | <b>Chaise avec roulettes</b>                    |                     | EN 985                 | Utilisation continue                            |
|   |    | <b>Électricité statique</b>                     |                     | EN 1815**              | Satisfait                                       |
|   |    | <b>Chauffage au sol</b>                         |                     | ISO 8302               | Adapté au chauffage au sol                      |
|   |   | <b>Indice de réduction aux bruits de choc**</b> | Rouleaux<br>Dalles  | EN ISO 10140           | 9 dB<br>9 dB                                    |
|   |  | <b>Coefficient d'absorption acoustique**</b>    |                     | EN ISO 354             | 0,05  |
|  | <b>Résistance U.V.**</b>  |   | EN ISO 105-B02      | 8                      |   |
|  | <b>Stabilité dimensionnelle</b>   | Rouleaux<br>Dalles                              | ISO 2551<br>EN 986  | Satisfait<br>Satisfait |   |

|                        |   |                          |            |            |                    |
|------------------------|---|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Essais supplémentaires | <b>Anti-glisse</b>  |                          | DIN 51130  | R9         |                    |
|                        |  | <b>Frottement</b>        |            | EN 13893   | > 0,3              |
|                        | <b>Glissance</b>  |                          | EN 13036-4 | 117-120    |                    |
|                        |  | <b>Résistance au feu</b> |            | EN 13501-1 | B <sub>s</sub> -s1 |
|                        | <b>Flux radiant critique</b>  |                          | ASTM E 648 | Class 1    |                    |
|                        | <b>Densité de fumée</b>   |                          | ASTM E 662 | < 450      |                    |

Certifications



\*\* Valeur type

\*\*\* EN 1815 remplace ISO 6356

Certains modèles de collections sont protégés